JUPITER-ASTM C 542 Series
TS 2.5 / EN 559 / EN 12 / EN 42 / Oxygen

WHB211 Welding (Oxygen - Acetylene)

ID	OD	WP	BP	BRr	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
5/16"	8	16	25	363	75	1088	35	235	100
25/64"	9,9	19	25	363	75	1088	45	335	100
1/2"	12,7	23	25	363	75	1088	55	455	100
5/8"	16	26	25	363	75	1088	70	535	100
3/4"	19	32	25	363	75	1088	85	830	100
1"	25,4	38	25	363	75	1088	140	1045	100
1 1/4"	31,8	46	25	363	75	1088	160	1425	100
1 1/2"	38,1	54	25	363	75	1088	190	1850	100

TÜP : OKSİJEN VE ASETİLENE DAYANIKLI İÇİNDE PÜRÜZSÜZ SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : KÖKSEN MUKAVEMETLİ SENETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMAYA, HAVA ŞARTLARINA VE ALEV DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : OKSİJEN VE% ASETİLEN İLE ENDÜSTRİYEL KAYNAK İÇİN.

TUBE : BLACK SMOOTH SYNTHETIC RUBBER, RESISTANT TO OXYGEN AND ACETYLENE.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, WEATHER AND FLAME RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR INDUSTRIAL WELDING WITH OXYGEN OR ACETYLENE.

SEELE : SCHWARZER, GLATTER SYNTHETISCHER GUMMI BESTÄNDIG GEGEN SAUERSTOFF UND ACETYLEN GASE.
EINLAGE : HOCHGUEFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEB - UND WETTERBESTÄNDIGER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI. FLAMMWIDRIG.
ANWENDUNG : FÜR INDUSTRIELLE SCHWEIßARBEITEN MIT SAUERSTOFF UND ACETYLEN.

-30°C / +100°C
-22°F / +212°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : EMBOSSED OR INK JET

JUPITER ACETYLENE ASTM C542 2,5 MPa (25 BAR) (ø mm) (YEAR)

JUPITER OXYGEN ASTM C542 2,5 MPa (25 BAR) (ø mm) (YEAR)

Normlar Norms Normen	ASTM C 542 ISO 1307	Renk Colour Farben